



CERTIFICAT DE QUALITE DES GEOMEMBRANES

Nature de la décision : Admission
Valable du : 09/09/2025 au 09/09/2028⁽¹⁾

ASQUAL certifie que la géomembrane
Désignation commerciale : **ALVATECH 5002 AQ 1,5 mm**
Marquée sur le rouleau : LOGO + ALVATECH 5002 AQ HDPE 1.5 + COD. PROD
Largeur maximale de production : 7,50 m
Distributeur : **SOTRAFA, S.A.**
Producteur : SOTRAFA, S.A.
Adresse : Paraje Cartabona, 12 04710 Sta. Ma del Aguila EL EJIDO (Alm
Lieu de fabrication : Paraje Cartabona, 12 04710 Sta. Ma del Aguila EL EJIDO (Alm

est conforme au Référentiel Technique "ASQUAL Géomembranes certifiées" version 14,2 du 11/06/2024 et du RME rev 15 d'octobre 2024

PEHD		Valeur déclarée		Plage relative de variation à 95 % certifiée			
				Mini		Maxi	
Caractéristique descriptive	Epaisseur fonctionnelle (NF EN 9863-1) ☐ Lisse (valeur moyenne) (mm)	1,50		1,50		1,59	
	☐ Valeur minimale individuelle (mm)	1,43					
Caractéristiques mécaniques	Poinçonnement statique (NF P84-507) ☐ Résistance (N)	600		540		-	
	☐ Déplacement (mm)	15,0		12,8		-	
	Traction unidirectionnelle (EN 12311-2)	SP	ST ⁽³⁾	SP	ST	SP	ST
	☐ Résistance au seuil d'écoulement (kN/m)	27,0	27,0	24,3	24,3	-	-
	☐ Déformation au seuil d'écoulement (%)	11,5	11,5	9,78	9,78	13,2	13,2
	☐ Résistance à 250% déformation (kN/m)	19,5	19,5	17,6	17,6	-	-

SP : Sens Production ST : Sens Travers

		Valeurs mesurées
Caractéristique hydraulique ⁽²⁾⁽³⁾	Perméabilité aux liquides (NF EN 14150)	$< 10^{-6} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{j}^{-1}$
Soudabilité ⁽³⁾	Traction Pelage (NF P84-501 et NF P84-502-2)	Conforme au facteur de soudure

Recommandations du producteur pour la réalisation des soudures (disponible sur demande auprès du producteur):
Matériaux d'apport PEHD
Température 200-220 °c

Les essais sont effectués suivant les normes citées complétées par le recueil des méthodes d'essais ASQUAL et ne correspondent pas aux conditions de chantiers

(1) Sous réserve des contrôles effectués par ASQUAL et sauf retrait, suspension ou modification. Annule et remplace tout certificat antérieur. Seul un produit estampillé du logotype ASQUAL et présent sur la liste disponible sur le site www.asqual.com peut se prévaloir du présent certificat.

(2) Cette caractéristique est mesurée sur la plus faible épaisseur de la famille.

(3) Cette caractéristique ne fait pas l'objet d'essais lors du renouvellement

Approuvé par le directeur
P.LEBON

La certification ASQUAL «Géomembranes» ne garantit pas l'adéquation du produit certifié aux contraintes techniques du projet. Cette mission incombe aux concepteurs qui, après dimensionnement de leurs besoins, spécifient les produits adéquats aux chantiers, sur la base de leurs caractéristiques techniques. Il appartient au concepteur d'assurer pleinement sa mission et de déterminer les performances requises pour l'application considérée, pouvant justifier l'emploi de produits spécifiques. De fait, l'ASQUAL, ne pourra être tenue responsable de désordres consécutifs à une inadéquation entre le produit certifié et son usage ou sa mise en œuvre. Il est recommandé aux concepteurs de se référer au fascicule 10 du CFG.