



Depuis 1938, MAVOM fabrique – en tant que société indépendante – un grand nombre de spécialités chimiques dans le domaine du traitement de surface.

Le traitement chimique de surface englobe des processus pour l'application de couches de conversion sur les métaux, afin de les préparer pour la peinture. La couche de conversion améliore considérablement la protection contre la corrosion et l'adhérence des vernis et peintures. Nous fournissons tous les processus chimiques pour l'application de ces couches de conversion, y compris le nettoyage, le mordantage, l'activation et la passivation. Par ailleurs, nous proposons aussi des produits pour l'anodisation de l'aluminium.

Outre la livraison des produits chimiques, nous appliquons toujours des instructions claires pour le contrôle de qualité du processus. MAVOM dispose de son propre laboratoire et de ses propres services de maintenance. Et si vous souhaitez un conseil pour vos nouvelles installations ou pour le traitement de vos eaux usées, vous êtes également à la bonne adresse chez MAVOM.

Pour plus d'information

www.mavom-chemicals.com



Mavom Chemicals
Handelsweg 6
2404 CD Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 436 361
info@mavom-chemicals.com

www.mavom-chemicals.com



Produits chimiques
**tableau de
selection**



Produits Chimiques - Synoptique



Mavom Chemicals
Handelsweg 6
2404 CD - Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 436 361
info@mavom-chemicals.com
www.mavom-chemicals.com

Phosphatation au fer			Technologie NANO - en bref			Phosphatation au zinc		Technologie NANO - longue						Phosphatation au manganèse		(Pré)-anodisation	
Acier			Acier			Acier						Acier		Acier			
			Acier galvanisé			Acier galvanisé				Acier galvanisé							
			Aluminium			Aluminium		Aluminium			Aluminium		Aluminium			Aluminium	
Immersion	Pulvérisation	Haute pression	Immersion	Pulvérisation	Haute pression	Immersion	Pulvérisation	Immersion	Pulvérisation	Immersion	Immersion	Pulvérisation	Immersion	Pulvérisation	Immersion	Immersion	
1) dégraisser 2) rincer 3) phosphater 4) rincer 5) passiver/ rincer à l'eau déminéralisée	1) dégraisser/ phosphater 2) rincer 3) passiver/ rincer à l'eau déminéralisée	1) dégraisser/ phosphater 2) rincer	1) neutre dégraisser/ décaper 2) rincer 3) rincer à l'eau déminéralisée 4) converser 5) demi-rinçage	1) neutre dégraisser/ décaper 2) converser 3) rincer 4) nébuliser à l'eau déminéralisée conversion	1) dégraisser/ converser 2) rincer/ converser conversion	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage/dérochage 4) rincer 5) activer 6) phosphater 7) rincer 8) passiver 9) rincer à l'eau déminéralisée 10) sécher	1) dégraisser / décapage/dérochage 2) rincer 3) activer 4) phosphater 5) rincer 6) rincer à l'eau déminéralisée 7) sécher	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage 4) rincer 5) rincer à l'eau déminéralisée 6) converser 7) nébuliser à l'eau déminéralisée 8) sécher	1) dégraisser / décapage 2) rincer 3) rincer à l'eau déminéralisée 4) converser 5) demi pour embuer 6) sécher	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage 4) rincer 5) rincer à l'eau déminéralisée 6) converser 7) nébuliser à l'eau déminéralisée 8) sécher	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage 4) rincer 5) rincer à l'eau déminéralisée 6) converser 7) rincer à l'eau déminéralisée 8) sécher	1) dégraisser / décapage 2) rincer 3) rincer à l'eau déminéralisée 4) converser 5) demi pour embuer	1) dégraisser / décapage 2) rincer 3) rincer à l'eau déminéralisée 4) converser 5) nébuliser à l'eau déminéralisée 6) converser 7) rincer à l'eau déminéralisée 8) sécher	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage 4) rincer 5) activer 6) phosphater 7) rincer 8) passiver	1) dégraisser 2) rincer 3) décapage 4) rincer 5) desmut 6) anodiser 7) rincer 8) rincer à l'eau déminéralisée 9) scellage 10) colmatage		
			Dégraissage			Dégraissage		Dégraissage		Dégraissage	Dégraissage		Dégraissage		Dégraissage	Dégraissage	
			MAVOMdeoxclean N 3020	MAVOMdeoxclean N 3021		MAVOMclean 7160	MAVOMclean 7160	MAVOMclean 825 HT		MAVOMclean 838 HT	MAVOMclean 825 HT MAVOMdeoxclean N 3020	MAVOMdeoxclean 124 MAVOMdeoxclean N 3021	MAVOMclean 7160 MAVOMdeoxclean N 3020 MAVOMdeoxclean N 3021	MAVOMclean 138	MAVOMclean 825 HT		
						Dérochage		Décapation		Décapation		Décapation	Décapation		Décapation	Décapation	
						MAVOMetch 3400		MAVOMetch 395 H	MAVOMdeoxclean 124 N MAVOMdeoxclean 241	MAVOMetch 90 MAVOMetch 3400	MAVOMetch 90 MAVOMetch 3400		MAVOMetch 90 MAVOMetch 3400		MAVOMetch 90 MAVOMetch 3400	ACID DÉCAPER MAVOMdeoxclean 124 N ALK. DÉCAPER ADD 46 DESMUT MAVOMetchant 91	
						Activation								Activation			
						MAVOMfix 950	MAVOMfix 950							MAVOMfix C5020			
Conversion			Conversion			Conversion		Conversion		Conversion	Conversion		Conversion		Conversion	Anodisation	
MAVOMphos 59S	MAVOMphos 3945 MAVOMphos 500LT	MAVOMphos 3955	MAVOMcoat 1343 cc MAVOMcoat 1742 cc	MAVOMcoat 1343 cc MAVOMcoat 1742 cc	MAVOMcoat 1745	MAVOMphos Z20 MAVOMphos Z958 MAVOMphos Z2748 MAVOMdraw MC	MAVOMphos Z5854 MAVOMphos Z2722	MAVOMcoat 1850 QUALICOAT SEASIDE	MAVOMcoat 1850 QUALICOAT SEASIDE	MAVOMprotect 1355	MAVOMcoat 1700		MAVOMcoat 1300 QUALICOAT SEASIDE quali-steel coat International Quality Label for Coated Steel	MAVOMthermphos 112 N	acide sulfurique		
Passivation						Passivation								Passivation	Scellation		
MAVOMprotect 50NC						MAVOMcoat 1300 MAVOMprotect 50NC	MAVOMcoat 1300 MAVOMprotect 50NC							MAVOMcoat 1300	MAVOManoseal SLX3/4		
1/ phosphate de fer mince 200-500 mg/m² 2/ phosphate de fer épais 500-1000 mg/m²						1/ Zn-Ca :2-6 g/m² 2/ Zn-Ni-Mn : 1,5-3 g/m² 3/ Zn -Mn : 2-3,5 g/m² 4/ 8-0 g/m² 5/ 2 - 3 g/m²								16 - 45 g/m²			
C2			C2 - C3		C2	C4 - C5		C4 - C5		C4 - C5	C4 - C5		C4 - C5		C4 - C5	C4 - C5	